

## FINISHLINE65

*Données provisoires obtenues à partir d'un métrage d'essai, susceptibles d'être modifiées après plusieurs fabrications*

*Provisional data obtained from trial quantity, subject to corrections after several runs.*

*Diese Daten beruhen auf Versuchsmengen, und werden nach mehreren Produktionsläufen auf den endgültigen Stand gebracht*

Caractéristiques générales après essai / General characteristics upon trial / Allgemeine Versuchseigenschaften			Méthode de test
			Test method
			Tesmethode
Composition :	100% ACRYLIQUE	100% ACRYLIC	100% ACRYLIC
Composition :			
Zusammensetzung :			
Type liage / Bonding / Verfestigung :		AIGUILLETE NEELED VERNADELTE	
Poids total / Total weight / Gesamtgewicht (g/m <sup>2</sup> ) :		65	Inst/MC202
Epaisseur / Thickness / Dicke :		0.32mm	Inst/MC208
<b>Résistance rupture (Sec) :</b>	<b>Tensile strength (Dry) :</b>	<b>Höchstzugkraft (Trocken) :</b>	
	MD / MD / längs	<b>37 N/5cm</b>	Inst/MC 203/1
	CD / CD / quer	<b>39 N/5cm</b>	
<b>Allongement à la rupture (Sec) :</b>	<b>Elongation at peak (Dry) :</b>	<b>Höchstzugkraftdehnung (Trocken) :</b>	
	MD / MD / längs	<b>80 %</b>	Inst/MC 227
	CD / CD / quer	<b>95 %</b>	
<b>Porosité à l'air :</b>	<b>Air permeability :</b>	<b>Luftdurchlässigkeit :</b>	
	196Pa-20cm <sup>2</sup> / 196Pa-20cm <sup>2</sup> / 196Pa-20cm <sup>2</sup>	<b>5600 l/m<sup>2</sup>/s</b>	
Commentaires / Comments / Kommentare			